

ICS 97.140
Y 81



中华人民共和国国家标准

GB/T 13667.1—2015
代替 GB/T 13667.1—2003

钢制书架 第1部分：单、复柱书架

Steel bookshelves—Part 1: Bookshelf of single column and multi-column

2015-09-11 发布

2016-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类	2
5 要求	2
6 试验方法	4
7 检验规则	8
8 标志、使用说明、包装、运输及贮存	9
附录 A (资料性附录) 单、复柱书架结构分类示意图	11

前　　言

GB/T 13667《钢制书架》分为 4 个部分：

- 第 1 部分：单、复柱书架；
- 第 2 部分：积层式书架；
- 第 3 部分：手动密集书架；
- 第 4 部分：电动密集书架。

本部分为 GB/T 13667 的第 1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 13667.1—2003《钢制书架通用技术条件》。本部分与 GB/T 13667.1—2003 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 删除了开式书架、防护式书架、标准架、层数、列数、积层书架和密集书架的定义（见 2003 年版的 3.5、3.6、3.9、3.10、3.12、3.13 和 3.14）；
- 增加了独立架、多连架的定义（见 3.8 和 3.9）；
- 修改了产品的分类（见第 4 章，2003 年版的第 4 章）；
- 删除了材料和结构要求（见 2003 年版的 5.1 和 5.2）；
- 删除了尺寸要求（见 2003 年版的 6.1.1）；
- 删除了立柱、挂板等零件要求（见 2003 年版的 6.1.4 和 6.1.5）；
- 增加了木制作件的外观要求（见 5.2.9）；
- 删除了电镀件、磷化、光泽度要求（见 2003 年版的 6.3.1、6.3.2 和 6.3.3.1）；
- 修改了金属喷漆（塑）涂层硬度的要求和试验方法（见 5.3 和 6.3，2003 年版的 6.3 和 7.3）；
- 增加了木制作件表面涂层的理化性能的要求和试验方法（见 5.3 和 6.3）；
- 增加了木制作件理化性能要求与试验方法（见 5.4 和 6.4）；
- 增加了稳定性、搁板支承件强度的要求与试验方法（见 5.6、5.7、6.6 和 6.7）；
- 修改了结构强度试验方法（见 6.10，2003 年版的 6.6）；
- 删除了安装的可靠性要求（见 2003 年版的 6.8）；
- 修改了检验规则（见第 7 章，2003 年版的第 8 章）；
- 修改了标志、使用说明、包装、运输及贮存（见第 8 章，2003 年版的第 9 章）；
- 增加了单、复柱书架结构分类示意图（见附录 A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国家具标准化技术委员会（SAC/TC 480）归口。

本部分主要起草单位：国家办公用品设备质量监督检验中心、江西金虎保险设备集团有限公司。

本部分参加起草单位：江西阳光安全设备有限公司、江西卓尔金属设备集团有限公司、宁波万金现代钣金有限公司、哈尔滨飞云实业有限公司、江西远洋保险设备实业集团有限公司、宁波市明达现代办公设备有限公司、江西远大保险设备实业集团有限公司、宁波宇东金属箱柜有限公司。

本部分主要起草人：邓超、顾强、熊树林、郑洪连、张建平、聂建春、朱春雷、赵明俭、张利平、朱建达、聂爱斌、朱俞军。

本部分所代替标准历次版本发布情况为：

——GB/T 13667.1—1992、GB/T 13667.1—2003。

钢制书架 第1部分：单、复柱书架

1 范围

GB/T 13667 的本部分规定了单、复柱书架的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输及贮存。

本部分适用于单、复柱书架。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1720 漆膜附着力测定法

GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法

GB/T 3325 金属家具通用技术条件

GB/T 4893.4 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法

GB/T 4893.9 家具表面漆膜理化性能试验 第9部分：抗冲击测定法

GB 5296.6 消费品使用说明 第6部分：家具

GB/T 6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 10357.4—2013 家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性

GB/T 10357.5—2011 家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

单面书架 single-faced bookshelf

单向使用的书架。

3.2

双面书架 double-faced bookshelf

双向使用的书架。

3.3

单柱书架 bookshelf of single column

侧面用一根立柱支撑挂板的书架。

3.4

复柱书架 bookshelf of multi-column

侧面用两根或两根以上立柱支撑挂板的书架。

3.5

主架 main bookshelf

由两侧立柱和搁板组成的能独立存在的单元架。

3.6

副架 subsidiary bookshelf

相对于主架而言,凡需依附于主架而存在的其余单元架统称为副架。

3.7

架数 number of shelves

主架和副架的总和。

3.8

独立架 independent bookshelf

仅由主架构成的书架。

3.9

多连架 connected bookshelf

由主架和副架组成的书架。

4 分类**4.1 载重分类**

按载重分类,见表 1。

表 1 载重分类

载重类别	载重质量(每层搁板的载重质量)	
	单面书架	双面书架
1类	40 kg	80 kg
2类	60 kg	120 kg
3类	80 kg	160 kg

4.2 构造分类

按构造分类见表 2,示意图参见附录 A。

表 2 构造分类

构造类别	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
架式	独立架					多连架		
立柱数	单柱		复柱		单柱		复柱	
深度方向的 搁板数	单面	双面	单面	双面	单面	双面	单面	双面

5 要求**5.1 尺寸与偏差**

5.1.1 单元架的高度、宽度尺寸极限偏差为±3 mm,单元架的深度尺寸极限偏差为±2 mm。

5.1.2 从地面到书架最下层的搁板的间距尺寸为 90 mm~160 mm。

5.2 外观

- 5.2.1 书架搁板应无影响外观和使用性能的永久性变形。
- 5.2.2 书架上凡触及人体和存放物品的部分,应无毛边、锐利边角。
- 5.2.3 紧固件连接各部位的安装应牢固可靠,无松动现象。
- 5.2.4 凡需焊接的部件应焊接牢固,表面应平整,无漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷。
- 5.2.5 接头的外表应光滑。
- 5.2.6 冲压件表面应无裂痕。
- 5.2.7 涂层表面应平整光滑,色泽均匀一致,应无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。
- 5.2.8 立柱内壁应进行涂饰处理。
- 5.2.9 木制件外观应符合 GB/T 3325 的规定。

5.3 表面理化性能

表面理化性能应符合表 3 的规定。

表 3 表面理化性能

序号	分类	检验项目	要求
1	金属喷漆 (塑)涂层	硬度	不低于 H
2		冲击强度	冲击高度 40 cm, 应无剥落、裂纹、皱纹
3		附着力	不低于 2 级
4		耐腐蚀	100 h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3 mm 以外, 应无鼓泡产生 100 h 后, 检查样板上划道两侧 3 mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象
5	木制件 表面涂层	抗冲击	冲击高度 50 mm。不低于 3 级
6		附着力	不低于 3 级

5.4 木制件含水率

木制件含水率应符合 GB/T 3325 的规定。

5.5 木制件甲醛释放量

木制件甲醛释放量应符合 GB 18580 的规定。

5.6 稳定性

试验时架体不应倾倒。

5.7 搁板支承件强度

试验后搁板支承件应无塑性变形和其他异常现象。

5.8 搁板弯曲

最大挠度应不大于 4.00 mm, 残余变形量应不大于 0.30 mm。

5.9 全静载荷

经 24 h 连续试验卸载后, 书架的挂板、搁板、立柱及其结合部位应无塑性变形。

5.10 结构强度

试验中架体不得发生倾倒现象, X 轴方向试验后和 Y 轴方向试验后架体倾斜量 δ 均不得大于架体总高的 1%, 各部件应无塑性变形或其他异常现象。

5.11 零部件的互换性

同一型号规格的零部件应能互换。

6 试验方法

6.1 尺寸与偏差测定

采用精度不低于 0.6 mm 的量具测量, 产品宽度、高度和深度的测量值与其标识值的差值即为相应的尺寸偏差。

6.2 外观测定

应在自然光和光照度 300 lx~600 lx 范围内的近似自然光(如 40 W 日光灯)下进行检验, 视距为 700 mm~1 000 mm, 由 3 人共同检验, 以多数相同结论为评定值。需要测量时, 采用精度不低于 0.6 mm 的量具测量。

6.3 表面理化性能测定

6.3.1 金属喷漆(塑)涂层

6.3.1.1 试板的制备: 试板一般应在样品上直接取得, 也可以在与受检产品相同的工艺条件下制备, 每个项目 3 块试板。

6.3.1.2 硬度按 GB/T 6739 的规定进行, 结果应取 3 块试板中的最差评定值。

6.3.1.3 冲击强度按 GB/T 1732 的规定进行, 结果应取 3 块试板中的最差评定值。

6.3.1.4 附着力按 GB/T 1720 的规定进行, 结果应取 3 块试板中的最差评定值。

6.3.1.5 耐腐蚀试验步骤如下:

- a) 在试板任意一面的两个对角线上, 用锐利的刀具划出深至钢板的划痕, 如图 1 所示;
- b) 然后浸入温度为 15 ℃~25 ℃、浓度为 3% 的氯化钠溶液中进行 100 h 的耐腐蚀试验;
- c) 试验过程中观察溶液中试板上划道两侧 3 mm 以外有无鼓泡产生;
- d) 试验结束后, 取出试板, 用蒸馏水将试板清洗干净, 并用滤纸吸干水分, 检查试板上划道两侧 3 mm 外, 有无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象;
- e) 结果应取 3 块试板中的最差评定值。




图 1 耐腐蚀试板划线

6.3.2 木制作表面涂层

6.3.2.1 抗冲击按 GB/T 4893.9 的规定进行。

6.3.2.2 附着力按 GB/T 4893.4 的规定进行。

6.4 木制作含水率测定

按 GB/T 3325 的规定进行。

6.5 木制作甲醛释放量测定

按 GB 18580 的规定进行。

6.6 稳定性测定

按 GB/T 10357.4—2013 中 4.4.1 的规定进行。

6.7 搁板支承件强度测定

按 GB/T 10357.5—2011 中 6.1.4 规定进行。按表 1 规定的一半载荷进行均匀加载, 冲击钢板选择 2 号板。

6.8 搁板弯曲测定

将搁板安装在支承件上, 用精度为 0.01 mm 的百分表在搁板底面对角线的中点测量搁板挠度, 先记录空载时的读数(空载数值), 然后按表 1 的规定施加均布载荷, 负载质量精度为额定值的±1%, 加载 24 h, 记录此时百分表度数(加载数值), 立即卸载, 卸载 2 h 后, 记录此时百分表度数(卸载数值), 加载数值与空载数值差值的绝对值为最大挠度值, 卸载数值与空载数值差值的绝对值为残余变形量。

6.9 全静载荷测定

按表 1 在每层搁板上施加均布静载荷, 负载质量精度为额定值的±1%, 经 24 h 卸载后立即检查书架。

6.10 结构强度测定

6.10.1 试验场地面

应为水平、平整的刚性地面。

6.10.2 挡块

用于防止书架滑移但是不能限制试样倾翻的装置。其高度应不大于 12 mm, 产品设计上需要使用较高挡块的情况除外, 此时, 挡块的最小高度仅限于防止书架移动。


6.10.3 试验对象

试验对象为组装后的成品, 当有多种组合方式时, 应采用最不利方式进行组装, 各组装用结合金属件, 在试验前必须紧固。

6.10.4 试验设备

结构强度试验设备应满足以下规定:

- a) 结构强度试验机: 加载力精度为额定值的±5% (结构示意图见图 2);
- b) 测距仪: 量程 0~150 mm, 精度不低于±0.5%;
- c) 称量装置: 量程 0~5 000 kg, 精度不低于±1%。



说明:

- 1——单、复柱书架;
- 2——挡块;
- 3——升降机构;
- 4——载荷;
- 5——钢丝绳。

图 2 结构强度试验机

6.10.5 试验步骤

书架按表 1 规定的载荷进行均匀加载, 按图 3~图 6 所示在书架顶部中间位置套上钢丝绳, 通过结构强度试验机反复升降载荷对书架进行 X 轴方向水平拉力试验, 结构强度试验机上所加载荷为书架总质量(书架自重十全静载荷)的 1/15, 加载速度宜不大于 7 mm/s, 载荷下降不应对书架造成冲击, 每次施加全部负载的时间不低于 10 s, 先进行 10 次试验, 撤去水平拉力后, 将此时书架顶端测距仪对准的测量点作为原点, 然后再进行 40 次试验, 测量架体的倾斜量 δ , 并检查各结构部件。若试验时, 架体有严重变形或倾倒趋势时, 应立即停止试验, 并记录倾斜量和加载次数。

当 X 轴方向水平拉力试验结束后, 按上述步骤进行 Y 轴方向水平拉力试验。




图 3 单柱单面书架结构强度试验示意图




图 4 单柱双面书架结构强度试验示意图




图 5 复柱单面书架结构强度试验示意图




图 6 复柱双面书架结构强度试验示意图

6.11 零部件的互换性测定

随机取同一规格型号的零部件 3 件,作任意位置的互换。

7 检验规则

7.1 检验分类

检验分交收检验、型式检验两种。

7.2 项目分类

5.1、5.2.1~5.2.8 的项目为一般项目, 5.3~5.10 的项目为基本项目, 5.2.9 按 GB/T 3325 分类进行。

7.3 交收检验

7.3.1 交收检验的时机

当产品在使用现场安装完毕后进行交收检验。

7.3.2 交收检验的项目和抽样方法

在现场安装好的同一批、同一规格的产品中随机抽取一列书架进行 5.1、5.2、5.5、5.6、5.7、5.8、5.10 的项目。

7.3.3 判定原则

基本项目均合格且一般项目不合格项不大于 3 项,则判该产品为合格,否则为不合格。

7.4 型式检验

7.4.1 型式检验的时机

有以下情况之一时,应进行型式检验:

- a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
- b) 正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品质量和性能时;
- c) 正常生产时,定期或积累一定产量后,每年至少应进行一次型式检验;
- d) 产品停产一年后,恢复生产时;
- e) 交收检验结果与上次型式检验有较大差异时;
- f) 其他有型式检验的要求时。

7.4.2 型式检验项目和抽样方法

在一个检验周期内的同一批、同一规格的产品中随机抽取一列书架,然后在该列书架上按第5章的所有要求进行检验。

7.4.3 判定原则

基本项目均合格且一般项目不合格项不大于3项,则判该产品为合格,否则为不合格。

8 标志、使用说明、包装、运输及贮存

8.1 标志

8.1.1 产品应有标志,标志应位于产品的明显部位。

8.1.2 标志内容应包括:名称、类别、单元架尺寸、外形尺寸、制造单位名称和地址、生产日期和执行标准号。其中类别以载重类别-构造类别-架数表示,并以铭牌的方式进行永久性标识。

示例:每层搁板的载重质量为80 kg的双面复柱两连架的类别标志为:1类-Ⅲ-2。

8.1.3 木制件甲醛释放量的控制指标。

8.1.4 产品应有检验合格证。

8.2 使用说明

产品应有使用说明,使用说明的编写应按GB 5296.6的规定,内容至少应包括:

- a) 产品名称、类别、执行标准号;
- b) 主要原、辅材料名称、使用部位;
- c) 木制件甲醛释放量的控制指标;
- d) 产品安装和调整技术要求、注意事项;
- e) 产品使用方法、注意事项。

8.3 包装

8.3.1 产品的所有零部件、组合件均应分类包装,并加衬垫物以防碰撞损坏。

8.3.2 包装箱宜采用木箱或瓦楞纸箱。

8.4 运输

经包装好的零部件、组合件应能适应任何交通工具的正常运输，在运输过程中，应避免损坏和雨水淋湿。

8.5 贮存

经包装好的零部件、组合件应分类贮存在干燥通风的室内仓库，堆放时应防止压损，避免与腐蚀性物质和气体接触。

附录 A
(资料性附录)
单、复柱书架结构分类示意图

单、复柱书架结构分类示意图如图 A.1~图 A.8 所示。




图 A.1 单柱单面独立架 I




图 A.2 单柱双面独立架 II




图 A.3 复柱单面独立架 III




图 A.4 复柱双面独立架Ⅳ




图 A.5 单柱单面多连架Ⅴ




图 A.6 单柱双面多连架Ⅵ




图 A.7 复柱单面多连架Ⅶ




图 A.8 复柱双面多连架Ⅷ

中华人民共和国
国家标 准
钢制书架 第1部分：单、复柱书架

GB/T 13667.1—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 28 千字
2015年8月第一版 2015年8月第一次印刷

*

书号: 155066·1-52029 定价 21.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权所有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 13667.1—2015